



Reparationsasfalten er ikke giftig eller brandbar.
Det er klæbrigt og derfor anbefales det at bruge arbejdshandsker.
Værktøjet rengøres med terpentint, anvend også terpentint, hvis asfalten kommer på huden.
Ingen spild, kan opbevares i 12 mdr. efter leverings dato, selv om emballagen har været brudt.

Reparationsasfalt:

VVS nr.	Tun nr.	Beskrivelse	Sten str.	Hul dybde
490840.503	5244052	Reparationsasfalt Hvid låg	0 - 3	10 - 20mm.
490840.505	5244053	Reparationsasfalt Rød låg	0 - 5	15 - 30mm.
490840.508	5244054	Reparationsasfalt Grøn låg	0 - 8	25 - 40mm.
490840.511	5244055	Reparationsasfalt Blå låg	0 - 11	35 - 60mm.
490840.516	1453366	Reparationsasfalt Gul låg	0 - 16	50 - 80mm.
490840.910	1305681	Håndstamper støddæmpende	-	-

Alle asfalttyper kan leveres i farven rød



Anvendelse:

- Kanterne hakkes til i en lige vinkel
- Hullet renses for løse sten, is ol.
- Asfalten fordeles i hullet
- Asfalten stemples med en håndstamper eller vibrator
- Asfalten er straks klar til belastning (dog ikke ved opbremsning og vrid)

PA Drænasfalt har en åben porrestruktur som gør, at den adskiller sig fra almindelig tæt asfalt.

Den åbne overfladestruktur betyder bl.a. at trafikstøjen reduceres, at vand drænes væk fra vej overfladen, og at belægningen får en lavere varmeledningsevne.

Disse forhold kan have stor indflydelse på trafiksikkerheden.

PA Drænasfalt:

VVS nr.	Tun nr.	Beskrivelse	Sten str.	Hul dybde
490841.508	1504406	Drænasfalt Grøn låg	0 - 8	25 - 40mm.
490841.511	1504408	Drænasfalt Blå låg	0 - 11	35 - 60mm.
490841.516	1504409	Drænasfalt Gul låg	0 - 16	50 - 80mm.

